

.44-40 Winchester Centre Fire

| | bar | psi | | mm | in. |
|--------------------------------|--------------------------|--------|--------------------------------------|-------|-------|
| Normalisation | | | CIP | | |
| Pression maximum admissible* | 1 100 | 15 954 | Longueur max. de la douille | 33,15 | 1,305 |
| Pression individuelle maximum* | 1 265 | 18 347 | Recoupe à | 32,95 | 1,297 |
| Pression d'épreuve* | 1 375 | 19 943 | Diamètre extérieur du collet | 11,25 | 0,443 |
| * : Capteur piézo-électrique | | | Longueur max. de la cartouche | 40,44 | 1,592 |
| | | | Diamètre nominal de l'alésage | 10,73 | 0,422 |
| | | | Diamètre nominal à fond de rayure | 10,88 | 0,428 |
| | | | Capacité brute de l'étui (eau, g/gr) | 2,05 | 31,6 |
| | | | Griffe de maintien RCBS # | 35 | |
| Essais | mm | in. | | mm | in. |
| Arme | Carabine Winchester 1892 | | | | |
| Longueur du canon | 510 | 20,1 | Pas de rayure usuel : un tour en | 508,0 | 20 |

Chargements de référence

| Marque/réf. | gr | g | Type de balle | f/s | m/s |
|-------------|-----|-------|---------------|-------|-----|
| Divers | 200 | 12,96 | SP | 1 190 | 363 |

Règle de prudence à respecter absolument

La sécurité de vos rechargements est VOTRE affaire, et celle de personne d'autre !

Ne commencez jamais par la charge la plus forte.

Diminuez la charge la plus faible qui figure dans les tables de 5 pour cent.

Développez vos charges en augmentant la charge de poudre de 0,01 gramme en 0,01 gramme jusqu'à atteindre le maximum indiqué; une seule cartouche par charge suffit. Respectez toujours la longueur de cartouche que nous vous avons indiquée. Numérotez vos cartouches et, une fois au stand, tirez-les dans l'ordre des numéros, dans l'ordre de la progression des charges de poudre.

Vous identifierez plusieurs paliers dans cette série : les vitesses ne progressent plus et/ou les impacts se rapprochent les uns des autres.

Relevez toutes les vitesses. Prenez toujours avec soin la même visée, notez sur une seconde cible l'emplacement des impacts en les numérotant.

Selon l'usage auquel vous destinez vos rechargements, choisissez le chargement correspondant au centre d'un de ces paliers.

Il peut arriver que la charge maximum qui figure dans la table soit trop importante pour votre arme. Vous devez utiliser un chronographe électronique dans toute la mesure du possible. Il y a un rapport étroit entre la vitesse et la pression.

Si vous changez un seul des composants d'un chargement, vous devez absolument appliquer les règles ci-dessus exactement comme si vous mettiez au point un nouveau chargement.

Examinez chaque étui après chaque tir, mesurez-les si vous avez un doute et assurez-vous qu'aucun signe de pression excessive n'apparaît.

C'est seulement alors que vous pourrez commencer à régler l'enfoncement de la balle jusqu'à obtenir les meilleurs groupements.

| 200 grains | | Speer JHP 12,96 g n° 4425 | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|---------------------------|--------|-------|--------|------|-------------------|-------|-------------|-----|
| | mm | in. | Poudre | | Charge | | Vitesse (V 2,5 m) | | Pression ** | |
| | | | Marque | Type | g | gr | m/s | f/s | bar | psi |
| Poids | 12,96 | 200 | Vectan | Ba 10 | | | | | | |
| Diamètre | 10,85 | 0,427 | Vectan | Ba 10 | | | | | | |
| Sertissage | Aucun | | Vectan | As | | | | | | |
| Enfoncement | - | - | Vectan | As | | | | | | |
| Longueur de la cartouche | 40,65 | 1,600 | Vectan | A 1 | | | | | | |
| Coefficient balistique | | 0,122 | Vectan | A 1 | | | | | | |
| Densité de section | 14,02 | 0,157 | Vectan | Ba 9 | 0,50 | 7,7 | | | | |
| | | | Vectan | Ba 9 | 0,55 | 8,5 | 300 | 984 | - | - |
| | | | Vectan | A 0 | | | | | | |
| | | | Vectan | A 0 | | | | | | |
| | | | Vectan | Sp 8 | | | | | | |
| | | | Vectan | Sp 8 | | | | | | |
| Etui | | | Vectan | Sp 2 | | | | | | |
| Winchester | | | Vectan | Sp 2 | | | | | | |
| Amorce | Marque | Réf. | Vectan | Sp 3 | 0,95 | 14,7 | | | | |
| Amorce standard | Win. | LP | Vectan | Sp 3 | 1,05 | 16,2 | 360 | 1 181 | - | - |
| Amorce magnum (M) | - | - | Vectan | Ba 6 | | | | | | |
| Utilisations recommandées | Tir | | Vectan | Ba 6 | | | | | | |

| 200 grains | | Balle coulée Linotype 12,96 g - Moule Lyman n° 427666 | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|---|--------|-------|--------|------|-------------------|-------|-------------|-----|
| | mm | in. | Poudre | | Charge | | Vitesse (V 2,5 m) | | Pression ** | |
| | | | Marque | Type | g | gr | m/s | f/s | bar | psi |
| Poids | 12,96 | 200 | Vectan | Ba 10 | 0,40 | 6,2 | | | | |
| Diamètre | 10,90 | 0,429 | Vectan | Ba 10 | 0,45 | 6,9 | 355 | 1 165 | - | - |
| Sertissage | Moyen | | Vectan | As | 0,40 | 6,2 | | | | |
| Enfoncement | - | - | Vectan | As | 0,47 | 7,3 | 350 | 1 148 | - | - |
| Longueur de la cartouche | 40,15 | 1,581 | Vectan | A 1 | 0,43 | 6,6 | | | | |
| Coefficient balistique | | 0,149 | Vectan | A 1 | 0,50 | 7,7 | 355 | 1 165 | - | - |
| Densité de section | 13,89 | 0,155 | Vectan | Ba 9 | 0,50 | 7,7 | | | | |
| | | | Vectan | Ba 9 | 0,58 | 9,0 | 375 | 1 230 | - | - |
| | | | Vectan | A 0 | 0,55 | 8,5 | | | | |
| | | | Vectan | A 0 | 0,62 | 9,6 | 335 | 1 099 | - | - |
| | | | Vectan | Sp 8 | | | | | | |
| | | | Vectan | Sp 8 | | | | | | |
| Etui | | | Vectan | Sp 2 | | | | | | |
| Winchester | | | Vectan | Sp 2 | | | | | | |
| Amorce | Marque | Réf. | Vectan | Sp 3 | 0,85 | 13,1 | | | | |
| Amorce standard | Win. | LP | Vectan | Sp 3 | 1,10 | 17,0 | 380 | 1 247 | - | - |
| Amorce magnum (M) | - | - | Vectan | Ba 6 | | | | | | |
| Utilisations recommandées | Tir | | Vectan | Ba 6 | | | | | | |

| 200 grains | | Balles coulées Linotype 12,96 g - Moules RCBS n° 44-200-FN, 44-200-CAS (L=40,15 mm) | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|---|-----------------------|-------|--------|------|-------------------|-------|-------------|-----|
| | mm | in. | Poudre | | Charge | | Vitesse (V 2,5 m) | | Pression ** | |
| | | | Marque | Type | g | gr | m/s | f/s | bar | psi |
| Poids | 12,96 | 200 | Vectan | Ba 10 | 0,35 | 5,4 | | | | |
| Diamètre | 10,87 | 0,428 | Vectan | Ba 10 | 0,40 | 6,2 | 270 | 886 | - | - |
| Sertissage | Aucun | | Vectan | As | 0,35 | 5,4 | | | | |
| Enfoncement | - | - | Vectan | As | 0,42 | 6,5 | 275 | 902 | - | - |
| Longueur de la cartouche | 40,40 | 1,591 | Vectan | A 1 | 0,35 | 5,4 | | | | |
| Coefficient balistique | | 0,136 | Vectan | A 1 | 0,45 | 6,9 | 270 | 886 | - | - |
| Densité de section | 13,97 | 0,156 | Vectan | Ba 9 | 0,50 | 7,7 | | | | |
| | | | Vectan | Ba 9 | 0,55 | 8,5 | 290 | 951 | - | - |
| | | | Vectan | A 0 | 0,60 | 9,3 | | | | |
| | | | Vectan | A 0 | 0,65 | 10,0 | 290 | 951 | - | - |
| | | | Vectan | Sp 8 | | | | | | |
| | | | Vectan | Sp 8 | | | | | | |
| Etui | | | Vectan | Sp 2 | | | | | | |
| Winchester | | | Vectan | Sp 2 | | | | | | |
| Amorce | Marque | Réf. | Vectan | Sp 3 | | | | | | |
| Amorce standard | Win. | LP | Vectan | Sp 3 | | | | | | |
| Amorce magnum (M) | - | - | Vectan - Poudre noire | PN F2 | 2,00 | 30,9 | | | | |
| Utilisations recommandées | Tir | | Vectan - Poudre noire | PN F2 | 2,15 | 33,2 | 340 | 1 115 | - | - |

| 205 grains | | Balle matricée Hornady 13,28 g n° 11208 | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|---|--------|-------|--------|-----|-------------------|-------|-------------|-----|
| | mm | in. | Poudre | | Charge | | Vitesse (V 2,5 m) | | Pression ** | |
| | | | Marque | Type | g | gr | m/s | f/s | bar | psi |
| Poids | 13,28 | 205 | Vectan | Ba 10 | | | | | | |
| Diamètre | 10,85 | 0,427 | Vectan | Ba 10 | | | | | | |
| Sertissage | Aucun | | Vectan | As | 0,30 | 4,6 | | | | |
| Enfoncement | - | - | Vectan | As | 0,37 | 5,7 | 310 | 1 017 | - | - |
| Longueur de la cartouche | 39,90 | 1,571 | Vectan | A 1 | | | | | | |
| Coefficient balistique | | 0,123 | Vectan | A 1 | | | | | | |
| Densité de section | 14,36 | 0,160 | Vectan | Ba 9 | 0,40 | 6,2 | | | | |
| | | | Vectan | Ba 9 | 0,45 | 6,9 | 335 | 1 099 | - | - |
| | | | Vectan | A 0 | 0,45 | 6,9 | | | | |
| | | | Vectan | A 0 | 0,52 | 8,0 | 340 | 1 115 | - | - |
| | | | Vectan | Sp 8 | | | | | | |
| | | | Vectan | Sp 8 | | | | | | |
| Etui | | | Vectan | Sp 2 | | | | | | |
| Winchester | | | Vectan | Sp 2 | | | | | | |
| Amorce | Marque | Réf. | Vectan | Sp 3 | | | | | | |
| Amorce standard | Win. | LP | Vectan | Sp 3 | | | | | | |
| Amorce magnum (M) | - | - | Vectan | Ba 6 | | | | | | |
| Utilisations recommandées | Tir | | Vectan | Ba 6 | | | | | | |

Longueur de la cartouche

La longueur totale de la cartouche est un élément critique, qui doit être pris en compte par le rechargeur.

Cette longueur affecte la fonctionnalité et la sécurité du rechargement.

En règle générale, la balle ne doit en aucun cas être au contact des rayures.

Dans une arme à répétition, la longueur maximale de la cartouche dépend de celle du magasin ou du chargeur. On aura soin de ne pas dépasser cette longueur, à moins de ne vouloir employer l'arme que comme une arme à un seul coup.

La longueur de la cartouche dépend de la forme et du type de la balle. Certaines balles effilées à ogive longue procurent

évidemment une longueur totale de cartouche plus importante à poids égal que des balles de profil obtus, à tête ronde par exemple.

| 205 grains | | Balle coulée Linotype 13,28 g - Moule Lyman n° 427098 | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|---|--------|-------|--------|------|-------------------|-------|-------------|-----|
| | mm | in. | Poudre | | Charge | | Vitesse (V 2,5 m) | | Pression ** | |
| | | | Marque | Type | g | gr | m/s | f/s | bar | psi |
| Poids | 13,28 | 205 | Vectan | Ba 10 | 0,38 | 5,9 | | | | |
| Diamètre | 10,90 | 0,429 | Vectan | Ba 10 | 0,42 | 6,5 | 335 | 1 099 | - | - |
| Sertissage | Moyen | | Vectan | As | 0,38 | 5,9 | | | | |
| Enfoncement | - | - | Vectan | As | 0,42 | 6,5 | 330 | 1 083 | - | - |
| Longueur de la cartouche | 40,45 | 1,593 | Vectan | A 1 | 0,40 | 6,2 | | | | |
| Coefficient balistique | | 0,103 | Vectan | A 1 | 0,45 | 6,9 | 335 | 1 099 | - | - |
| Densité de section | 14,23 | 0,159 | Vectan | Ba 9 | 0,45 | 6,9 | | | | |
| | | | Vectan | Ba 9 | 0,50 | 7,7 | 345 | 1 132 | - | - |
| | | | Vectan | A 0 | 0,50 | 7,7 | | | | |
| | | | Vectan | A 0 | 0,60 | 9,3 | 320 | 1 050 | - | - |
| | | | Vectan | Sp 8 | | | | | | |
| | | | Vectan | Sp 8 | | | | | | |
| Etui | | | Vectan | Sp 2 | | | | | | |
| Winchester | | | Vectan | Sp 2 | | | | | | |
| Amorce | Marque | Réf. | Vectan | Sp 3 | 0,90 | 13,9 | | | | |
| Amorce standard | Win. | LP | Vectan | Sp 3 | 1,00 | 15,4 | 335 | 1 099 | - | - |
| Amorce magnum (M) | - | - | Vectan | Ba 6 | | | | | | |
| Utilisations recommandées | Tir | | Vectan | Ba 6 | | | | | | |

| 215 grains | | Balle coulée 13,93 g - Moule RCBS 44-200-RNFP | | | | Poudre noire | | | | |
|---------------------------|--------|---|-----------------------|-------|--------|--------------|-------------------|-------|-------------|-----|
| | mm | in. | Poudre | | Charge | | Vitesse (V 2,5 m) | | Pression ** | |
| | | | Marque | Type | g | gr | m/s | f/s | bar | psi |
| Poids | 13,93 | 215 | Vectan - Poudre noire | PN F2 | 2,00 | 30,9 | | | | |
| Diamètre | 10,90 | 0,429 | Vectan - Poudre noire | PN F2 | 2,15 | 33,2 | 350 | 1 148 | - | - |
| Sertissage | Moyen | | Vectan - Poudre noire | PN F4 | 2,00 | 30,9 | | | | |
| Enfoncement | - | - | Vectan - Poudre noire | PN F4 | 2,20 | 34,0 | 370 | 1 214 | - | - |
| Longueur de la cartouche | 40,45 | 1,593 | | | | | | | | |
| Coefficient balistique | | 0,000 | | | | | | | | |
| Densité de section | 14,93 | 0,167 | | | | | | | | |
| Etui | | | | | | | | | | |
| Winchester | | | | | | | | | | |
| Amorce | Marque | Réf. | | | | | | | | |
| Amorce standard | Win. | LP | | | | | | | | |
| Amorce magnum (M) | - | - | | | | | | | | |
| Utilisations recommandées | Tir | | | | | | | | | |

| 215 grains | | Balle coulée 13,93 g - Moule Lyman 429434 | | | | Carabine | | | | |
|----------------------------------|--------|---|--------|-------|--------|----------|-------------------|-------|-------------|-----|
| | mm | in. | Poudre | | Charge | | Vitesse (V 2,5 m) | | Pression ** | |
| | | | Marque | Type | g | gr | m/s | f/s | bar | psi |
| Poids | 13,93 | 215 | Vectan | Ba 10 | | | | | | |
| Diamètre | 10,90 | 0,429 | Vectan | Ba 10 | | | | | | |
| Sertissage | Moyen | | Vectan | As | 0,35 | 5,4 | | | | |
| Enfoncement | - | - | Vectan | As | 0,40 | 6,2 | 345 | 1 132 | - | - |
| Longueur de la cartouche | 39,65 | 1,561 | Vectan | A 1 | | | | | | |
| Coefficient balistique | | 0,000 | Vectan | A 1 | | | | | | |
| Densité de section | 14,93 | 0,167 | Vectan | Ba 9 | 0,50 | 7,7 | | | | |
| | | | Vectan | Ba 9 | 0,57 | 8,8 | 385 | 1 263 | - | - |
| | | | Vectan | A 0 | 0,60 | 9,3 | | | | |
| | | | Vectan | A 0 | 0,68 | 10,5 | 375 | 1 230 | - | - |
| | | | Vectan | Sp 8 | | | | | | |
| | | | Vectan | Sp 8 | | | | | | |
| Etui | | | Vectan | Sp 2 | | | | | | |
| Winchester | | | Vectan | Sp 2 | | | | | | |
| Amorce | Marque | Réf. | Vectan | Sp 3 | 1,00 | 15,4 | | | | |
| Amorce standard | Win. | LP | Vectan | Sp 3 | 1,10 | 17,0 | 375 | 1 230 | - | - |
| Amorce magnum (M) | - | - | Vectan | Ba 6 | | | | | | |
| Utilisations recommandées | Tir | | Vectan | Ba 6 | | | | | | |

| 215 grains | | Balle coulée 13,93 g - Moule Lyman 429434 | | | | Revolver | | | | |
|----------------------------------|------------|---|--------|-------|--------|----------|-------------------|-------|-------------|-----|
| | mm | in. | Poudre | | Charge | | Vitesse (V 2,5 m) | | Pression ** | |
| | | | Marque | Type | g | gr | m/s | f/s | bar | psi |
| Poids | 13,93 | 215 | Vectan | Ba 10 | | | | | | |
| Diamètre | 10,90 | 0,429 | Vectan | Ba 10 | | | | | | |
| Sertissage | Moyen | | Vectan | As | | | | | | |
| Enfoncement | - | - | Vectan | As | | | | | | |
| Longueur de la cartouche | 39,65 | 1,561 | Vectan | A 1 | | | | | | |
| Coefficient balistique | | 0,000 | Vectan | A 1 | | | | | | |
| Densité de section | 14,93 | 0,167 | Vectan | Ba 9 | 0,50 | 7,7 | | | | |
| | | | Vectan | Ba 9 | 0,57 | 8,8 | 290 | 951 | - | - |
| | | | Vectan | A 0 | 0,60 | 9,3 | | | | |
| | | | Vectan | A 0 | 0,68 | 10,5 | 280 | 919 | - | - |
| | | | Vectan | Sp 8 | | | | | | |
| | | | Vectan | Sp 8 | | | | | | |
| Etui | | | Vectan | Sp 2 | | | | | | |
| Winchester | | | Vectan | Sp 2 | | | | | | |
| Amorce | Marque | Réf. | Vectan | Sp 3 | 0,80 | 12,3 | | | | |
| Amorce standard | Win. | LP | Vectan | Sp 3 | 0,85 | 13,1 | 330 | 1 083 | - | - |
| Amorce magnum (M) | - | - | Vectan | Ba 6 | | | | | | |
| Utilisations recommandées | Tir | | Vectan | Ba 6 | | | | | | |

**** Pressions relatives relevées par jauges de contrainte**

IMPORTANT - Les données ci-dessus sont fournies à titre d'information et ne sauraient constituer une recommandation ou une préconisation. Ces charges sont sûres dans l'arme ou les armes employées pour ces essais. Cela ne signifie en rien qu'il puisse en être de même dans une autre arme, quelle qu'en soit la marque ou la provenance. De même, toute variation d'arme ou de composants peut procurer des résultats très différents. Dans la mesure où il leur est impossible d'exercer le moindre contrôle de l'arme, des composants ou des méthodes mis en œuvre, l'auteur ni l'éditeur ne sauraient accepter quelque responsabilité que ce soit, et ce quels que soient les incidents ou accidents, matériels ou corporels, directs ou indirects, auxquels l'utilisateur ou toute autre personne pourrait être exposé. Le simple fait d'utiliser, directement ou indirectement, les informations fournies ci-dessus vaut acceptation de ces conditions et décharge ipso facto l'auteur et l'éditeur de toute responsabilité. **Reproduction interdite sans autorisation.** © Alain F. Gheerbrant 2007